

**Izdelava gradbenih lepil Jordan Paliska s.p.**

Ihanska cesta 3, 1230 Domžale | Tel: +386/1/724-30-58
Gsm: +386/41/361-441 | Fax: +386/1/729-30-81 | ID DDV: SI53985648
Matična št. 5493263 | TRR: SI56 0230 2001 9406 125, odprt pri NLB d.d.
W: www.gradbenalepila-paliska.si | E: info@gradbenalepila-paliska.si

Paliska PLASTOLIN Z

Proizvod	PLASTOLIN Z, enokomponentna masa, narejena na osnovi hidravličnih veziv in polnil.
Sestavine	Cement, kremenčev pesek, dodatki.
Lastnosti	PLASTOLIN Z je kvalitetna masa namenjena polnitvi razpok.
Uporaba	PLASTOLIN Z uporabljamo za polnitev zidnih in talnih razpok na notranji in zunanji površini.
Priprava podlage	Podlaga mora biti odprašena, trdna in čista. Podlaga mora biti enakomerno vpojna, suha in nezmrzjena. Zunanja temperatura oziroma temperatura prostora v katerem izvajamo dela mora biti najmanj + 5°C.
Navodilo za pripravo	PLASTOLIN Z pripravimo z dodajanjem 18 – 25 % vode. Pripravljeno zmes med dodajanjem vode mešamo, da dobimo homogeno gosto maso brez grudic. Tako pripravljena masa mora zoreti 5 minut, da se primerno zgosti. Po tem času maso še enkrat dobro premešamo. Maso vtremo v razpoke z zidarsko gladilko. Masa doseže končno trdnost po 7 dneh
Ostali napotki	PLASTOLIN Z hranimo v suhih in zračnih prostorih, temperatura zraka mora biti najmanj + 5°C. Maso hranimo v originalni, dobro zaprti embalaži. Tako skladiščena masa ima rok trajanja 6 mesecev. Datum izdelave mase je odtisnjen na embalaži. Orodje po uporabi takoj temeljito operemo z vodo.

Po zakonu o kemikalijah so izdelki, ki vsebujejo cement označeni z Xi – dražilno, vsebuje cement.

R 36: Draži oči.

R 38: Draži kožo.

R 43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

S 2: Hraniti izven dosega otrok.

S 24: Preprečiti stik s kožo.

S 25: Preprečiti stik z očmi.

S 26: Če pride v oči takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

S 27: Takoj sleči vso onesnaženo obleko.

S 28: Ob stiku s kožo takoj izpirati z obilo vode.

S 37: Nositi primerne zaščitne rokavice.

Upoštevajte tudi splošna navodila in predpise iz varstva gradbenih del.

Tehnični podatki

- Izgled: Prah, sive barve.
- Tekstura: 0,1 – 0,3 mm.
- Čas zorenja: 5 minut.
- Čas uporabnosti pripravljenega mase: 4h.
- Dodatek vode: 18 – 25 %.
- Najmanjša širina razpoke: 1 mm.
- Največja širina razpoke: 30 mm.
- Najmanjša globina razpoke: 5 mm.
- Največja globina razpoke: 30 mm.
- Poraba: 0,2 kg/m² – 5 kg/m².
- Pakiranje: 1 kg (24 škatel v kartonu).

Navodila in nasveti v tem dokumentu so osnovani na naših izkušnjah ter podani z namenom, da se z izdelki dosežejo optimalni rezultati.

Zaradi različnosti odtenkov naravnih surovin so možne razlike v barvni strukturi naših izdelkov iz različnih proizvodnih ciklov.

V primeru napačne izbire izdelka, neustrezne uporabe ali nekvalitetnega dela ne odgovarjamo za nastalo škodo.