

**Izdelava gradbenih lepil Jordan Paliska s.p.**

Ihanska cesta 3, 1230 Domžale | Tel: +386/1/724-30-58  
Gsm: +386/41/361-441 | Fax: +386/1/729-30-81 | ID DDV: SI53985648  
Matična št. 5493263 | TRR: SI56 0230 2001 9406 125, odprt pri NLB d.d.  
W: [www.gradbenalepila-paliska.si](http://www.gradbenalepila-paliska.si) | E: [info@gradbenalepila-paliska.si](mailto:info@gradbenalepila-paliska.si)

## Fugirna masa Paliska

<b>Proizvod</b>	Fugirna masa za fugiranje zidnih in talnih ploščic v praškastem stanju. Fugirna masa je enokomponentna masa, narejena na osnovi hidravličnih veziv in polnil. Verzije: Fugirna masa Bela 1 – 5mm (v nadaljevanju 1) Fugirna masa Siva 1 – 5mm (v nadaljevanju 2) Fugirna masa Siva 5 – 10mm (v nadaljevanju 3)
<b>Sestavine</b>	Cement, kremenčev pesek, dodatki.
<b>Lastnosti</b>	Fugirna masa Paliska je kvalitetna masa namenjena fugiranju zidnih in talnih ploščic.
<b>Uporaba</b>	Fugirna masa Paliska uporabljamo za fugiranje zidnih in talnih ploščic na notranji (1,2,3) in zunanji površini (3). Fugirna masa je odporna proti zmrzovanju (3). Fugirna masa ni kislinsko in alkalno odporna.
<b>Priprava podlage</b>	Podlaga mora biti odprašena, trdna in čista. Podlaga mora biti enakomerno vpojna, suha in nezmrznjena. Zunanja temperatura oziroma temperatura prostora v katerem fugiramo mora biti najmanj + 5°C.

**Navodilo za pripravo**

Fugirno maso Paliska pripravimo z dodajanjem 25 – 30 % vode. Pripravljeno zmes med dodajanjem vode mešamo, da dobimo homogeno gosto maso brez grudic. Tako pripravljena masa mora zoreti 5 minut, da se primerno zgosti. Po tem času maso še enkrat dobro premešamo. Maso vtremo v fuge med ploščicami z zidarsko gladilko, diagonalno glede na smer fuge. Z gumijastim gladilom maso pogladimo. Odvečno maso na ploščicah očistimo z navlaženo čistilno gobo. Masa doseže končno trdnost po 7 dneh.

**Ostali napotki**

Fugirno maso Paliska hranimo v suhih in zračnih prostorih, temperatura zraka mora biti najmanj + 5°C. Maso hranimo v originalni, dobro zaprti embalaži. Tako skladiščena masa ima rok trajanja 6 mesecev. Datum izdelave mase je odtisnjen na embalaži. Orodje po uporabi takoj temeljito operemo z vodo.

Po zakonu o kemikalijah so izdelki, ki vsebujejo cement, označeni z Xi – dražilno, vsebuje cement.

R 36: Draži oči.

R 38: Draži kožo.

R 43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

S 2: Hraniti izven dosega otrok.

S 24: Preprečiti stik s kožo.

S 25: Preprečiti stik z očmi.

S 26: Če pride v oči takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

S 27: Takoj sleči vso onesnaženo obleko.

S 28: Ob stiku s kožo takoj izpirati z obilo vode.

S 37: Nositi primerne zaščitne rokavice.

Upoštevajte tudi splošna navodila in predpise iz varstva gradbenih del.

**Tehnični podatki**

- Izgled: Prah, bele ali sive barve.
- Tekstura: 0,1 – 0,3 mm.
- Čas zorenja: 5 minut.
- Čas uporabnosti pripravljenega mase: 4h.
- Dodatek vode: 25 – 30 %.
- Najmanjša širina fuge: 1 mm (1,2), 4mm (3).
- Največja širina fuge: 5mm (1,2), 10 mm (3).
- Najmanjša globina fuge: 4 mm.

- Največja globina fuge: 20 mm.
- Poraba: 0,2 kg/m<sup>2</sup> – 2 kg/m<sup>2</sup>.
- Pakiranje: vreča 25 kg (40 vreč na paleti), vreča 5 kg, škatla 1 kg (24 škatel v kartonu).

Navodila in nasveti v tem dokumentu so osnovani na naših izkušnjah ter podani z namenom, da se z izdelki dosežejo optimalni rezultati.

Zaradi različnosti odtenkov naravnih surovin so možne razlike v barvni strukturi naših izdelkov iz različnih proizvodnih ciklov.

V primeru napačne izbire izdelka, neustrezne uporabe ali nekvalitetnega dela ne odgovarjamo za nastalo škodo.