



Jordan Paliska s.p. Ihanska c.3, 1230 Domžale

Tel.: 003861 / 724 - 30 - 58 Fax.:003861 / 729 - 30 - 81

ID številka: SI53985648 Matična številka: 5493263

TRR: 02302 - 0019406125 odprt pri NLB d.d. Domžale

www.gradbenalepila-paliska.si jordan.paliska@siol.net

Izravnalna masa za tla Paliska

Proizvod	Izravnalna masa za tla Paliska je enokomponentna masa sive barve, narejena na osnovi hidravličnih veziv in kakovostnih polnil, v praškastem stanju.
Sestavine	Cement, kalcitna mivka, kremenčev pesek, dodatki.
Lastnosti	Izravnalna masa za tla Paliska je obstojna proti toplom in napravi gladko površino brez razpok. Odlikuje jo tudi izjemna čvrstost.
Uporaba	Izravnalna masa za tla Paliska je kvalitetna masa primerna za fino izravnavo podlag iz betona, estriha ipd. ter kot pripravo za polaganje parketa, laminata, vinilita, podolita, ipd. Primerna za notranjo in zunanjo uporabo.
Priprava podlage	Podlaga mora biti odprašena, trdna in čista. Podlaga mora biti enakomerno vpojna, suha in nezmrzljena. Zunanja temperatura oziroma temperatura prostora v katerem izravnavamo mora biti najmanj + 5°C.
Navodilo za pripravo	Izravnalno maso za tla Paliska pripravimo z dodajanjem cca 20 % vode. Pripravljeno zmes med dodajanjem vode mešamo, da dobimo homogeno gosto maso brez grudic. Tako pripravljena masa mora zoreti 10 minut, da se primerno zgosti. Po tem času maso še enkrat dobro premešamo. Tako pripravljeno izravnalno maso za tla nanesimo na podlago, ki jo želimo izravnati in nato z gladilom v sloju cca. 2-3 mm zgladimo. Orodje po uporabi temeljito operemo z

vodo. Pred pričetkom polaganja oblog preverimo kakovost posušenega premaza.

Ostali napotki

Izravnalno maso za tla Paliska hranimo v suhih in zračnih prostorih, temperatura zraka mora biti najmanj + 5°C. Maso hranimo v originalni, dobro zaprti embalaži. Tako skladiščena masa ima rok trajanja 6 mesecev. Datum izdelave mase je odtisnjen na embalaži. Orodje po uporabi takoj temeljito operemo z vodo.

Po zakonu o kemikalijah so izdelki, ki vsebujejo cement, označeni z Xi – dražilno, vsebuje cement.

R 36: Draži oči.

R 38: Draži kožo.

R 43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

S 2: Hraniti izven dosega otrok.

S 24: Preprečiti stik s kožo.

S 25: Preprečiti stik z očmi.

S 26: Če pride v oči takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

S 27: Takoj sleči vso onesnaženo obleko.

S 28: Ob stiku s kožo takoj izpirati z obilo vode.

S 37: Nositi primerne zaščitne rokavice.

Upoštevajte tudi splošna navodila in predpise iz varstva gradbenih del.

Tehnični podatki

- Izgled: Prah, sive barve.
- Tekstura: 0,1 – 0,3 mm.
- Maksimalni enkratni nanos mase: 3 mm
- Dodatek vode: 20%
- Poraba mase: cca. 1kg za 1 mm/m²
- Čas sušenja: 48 ur
- Pakiranje: 25 kg

Navodila in nasveti v tem dokumentu so osnovani na naših izkušnjah ter podani z namenom, da se z izdelki dosežejo optimalni rezultati.

Zaradi različnosti odtenkov naravnih surovin so možne razlike v barvni strukturi naših izdelkov iz različnih proizvodnih ciklov.

V primeru napačne izbire izdelka, neustrezne uporabe ali nekvalitetnega dela ne odgovarjamo za nastalo škodo.